



LANSA

Of 5%


LANSA 5% är en högpresterande screenväv för utomhusmiljö som kombinerar effektivt sol- och värmeskydd med god sikt utåt. Dess höga luftgenomsläpplighet säkerställer optimal ventilation utan att kompromissa med stabilitet och hållbarhet. Resultatet blir ett behagligare inomhusklimat och en långsiktig och pålitlig lösning för utvändiga solskyddsystem.
Lansa 5% är ett utmärkt val för både bostäder och och kommersiella miljöer där design, komfort och prestanda står i fokus.




Lansa 5-01
Vit




Lansa 5-02
Vit / Silver




Lansa 5-03
Beige / Vit




Lansa 5-04
Beige




Lansa 5-06
Silver




Lansa 5-07
Silver / Grå



Lansa 5-08
Grå / Vit




Lansa 5-10
Grå




Lansa 5-18
Sandsten




Lansa 5-19
Sandsten / Grå




Lansa 5-11
Grå / Antracit



Lansa 5-14
Brons




Lansa 5-12
Antracit / Brons



Lansa 5-13
Antracit



Lansa 5-16
Mörkgrå



Lansa 5-17
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

markisol®

2026.09

TEKNISK SPECIFIKATION

Lansa 5%

Material:	38 % glasfiber / 62 % PVC	
Typ av väv:	Screen	
Öppningsfaktor, Of:	5 %	
Luftgenomsläpplighet:	2451 mm/s	EN ISO 9237:1995
Vävens tjocklek ca:	0,83 mm	EN ISO 5084
Vikt ca:	556 g/m²	EN ISO 3031
Draghållfasthet (daN/5cm):	Varp: 325 - Väft: 270	EN ISO 1421-1
Rivstyrka (daN):	Varp: 13 - Väft: 6,9	
Brandklass:	C-s3,d0 / B1 / M1	
Ljushärdighet:	7-8	EN ISO 105-B02
Lämplig i fuktig miljö:	Ja	

• Oeko-Tex 100 • GREENGUARD Gold • REACH compliant
• Blyfri • Antibakteriell

		Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
Lansa 5 %		**Of %**	**Ts %**	**Rs %**	**As %**	**Tv %**
5-01 Vit		5	18,1	64,9	17,0	17,0
5-02 Vit / Silver		5	14,1	49,8	36,1	12,2
5-03 Vit / Beige		5	16,7	61,8	21,4	15,3
5-04 Beige		5	17,2	58,2	24,6	15,7
5-06 Silver		5	11,0	37,9	51,1	8,8
5-07 Silver / Grå		5	10,7	26,9	62,4	9,0
5-08 Grå / Vit		5	10,3	38,3	51,4	9,2
5-10 Grå		5	7,6	18,0	74,4	6,8
5-18 Sandsten		5	11,0	27,7	61,3	8,4
5-19 Sandsten / Grå		5	8,8	22,8	68,4	7,0
5-11 Grå / Sotsvart		5	7,0	11,3	81,7	6,6
5-14 Brons		5	7,4	10,4	82,2	6,5
5-12 Sotsvart / Brons		5	5,9	8,4	85,7	5,8
5-13 Sotsvart		5	6,0	5,9	88,1	5,8
5-16 Antracit		5	6,4	7,8	85,8	6,1
5-17 Svart		5	5,0	3,8	91,2	4,9

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission